935 NEOPRENE

COLLES DÉCORATION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Assure un assemblage rapide et très puissant**
- **Prise immédiate**
- **Polyvalente : tous revêtements nerveux ou non**
- **Temps ouvert allongé**
- **Résistante aux T° de -30°C à +70°C**

SANS TOLUÈNE

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ COLLE CONTACT POLYCHLOROPRÈNE / MULTIFONCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT

935 NEOPRENE est une colle liquide, prête à l'emploi, permettant un collage rapide, puissant et instantané de la plupart des revêtements décoratifs de sols et muraux. Convient au collage sur panneaux de particules ou contreplaqués, sur tôles ou sur supports avec peintures adhérentes et poncées.

DOMAINES D'APPLICATION

Revêtements associés

- Caoutchouc en dalles ou en lés (locaux à faible trafic)
- Nez de marches, plinthes et profilés peu plastifiés
- Liège décoratif
- Coco-sisal (mural)
- Linoléum sur jute (dalles)
- Convient également au collage de matériaux tels que : bois et dérivés, stratifiés et lamifiés, mousse rigide phénolique ou polyuréthane, polyester en plaques, PVC rigide, aluminium.

Exclus

- Polystyrène expansé et supports sensibles aux solvants.

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : liquide jaune
- **Densité** : 0,84 ± 0,1
- **Extrait sec** : 21% ± 2%
- **Classement** : TRÈS INFLAMMABLE
- **Composition** : résine polychloroprène

Caractéristiques d'utilisation (1)

- **Temps d'attente** : 5 à 10 min
- **Temps ouvert** : 45 min environ
- **Délai de mise en service** : 24 h
- **Prise définitive** : 3 à 4 jours

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux DTU et CPT édités par le CSTB. Ils doivent être sains, solides, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire, ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration les traces de plâtre, de peinture, ou d'enduit. Les supports souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés. Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.
- Les supports doivent être secs lors du collage.
- Pour les revêtements plastifiés dont les plastifiants (2) sont susceptibles de migrer (jaunissement), appliquer préalablement une couche de primaire **124 PROLIPRIM*** sur l'envers du revêtement ou bien utiliser **938 URETAFIX***.

Préparation du produit

Homogénéiser la colle avant utilisation.

Application

- Étendre **935 NEOPRENE** au pinceau, à la spatule fine ou au rouleau en couche mince et régulière sur les deux faces du revêtement à coller, et laisser sécher 5 à 10 min environ avant d'assembler en exerçant une pression.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Appliquer entre +10°C et +25°C.
- Hygrométrie < 65%.
- A des températures inférieures à +10°C, une humidité de condensation pourrait se déposer sur le film de colle et nuire à la qualité du collage.
- Produit **TRES INFLAMMABLE** : bien respecter les consignes de sécurité en vigueur.
- Stocker et utiliser à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
- Eloigner **935 NEOPRENE** de toutes sources de chaleur.
- Aérer les locaux dans lesquels on travaille avec **935 NEOPRENE.**
- Bien refermer les fûts après usage.
- Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les vapeurs de façon prolongée.
- Nettoyage des outils à l'essence sur produit frais.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.
- En fonction du type de revêtement choisi, se référer aux indications portées sur la fiche ou l'avis technique du fabricant.

(1) valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative. (2) se rapprocher du fabricant de revêtement. * voir la Fiche Technique du produit

CONSOMMATION

- 150 g/m² par passe (selon revêtement).

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 6,5 litres.

Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

PALETTISATION

- 70 bidons de 6,5 litres (385 litres).

CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri des fortes températures et de toute source de chaleur.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78